

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 0835 GF** 厂商: **Cossa Polimeri** 品牌: **ESTADIENE**

材料标识	ABS-GF17%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ESTADIENE	用途	工程/工业配件 和 汽车行业
材料特性	阻燃、加工性能良好、良好的尺寸稳定性、耐热	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.15	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	5.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	3.0	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	70	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
(50°C/h), 压力 10N	ASTM 1525	117	°C
(50°C/h), 压力 50N	ASTM 1525	108	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB
灼热丝相对温度			
2.00mm	IEC 60695-2-13	650	°C