

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 760** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

| | | | |
|------|-------------------|------|---|
| 材料标识 | ABS | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E65424 | 厂商品牌 | Kumho |
| 用途 | 电气/电子应用、电气用具、汽车行业 | 材料特性 | 加工性能良好、坚硬、良好的尺寸稳定性 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 热成型/Thermoforming |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.04 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.55 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 200°C / 5Kg | ASTM D1238 | 1.70 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|-----|----|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 106 | R |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 35.9 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 40 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 58.6 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2050 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 290 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 80 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 95 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.50 mm | HB |