

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS AF312B** 厂商: **LG Chemical** 品牌:

材料标识	ABS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E248280/E67171</b>	厂商品牌	
用途	电气/电子应用	材料特性	阻燃、Flame Retardant
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.18	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	53.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	104	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	42.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	20	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2160	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	69.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2550	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	280	J/m
-30°C	ASTM D256	78	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

0.45MPa 未退火		84	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	84	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	27	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		< 0.010	%
注塑温度			
螺筒后部温度		170-190	°C
螺筒中部温度		180-200	°C
螺筒前部温度		190-210	°C
模头温度		200-230	°C
模具温度		40-60	°C