

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS ANC100** 厂商: **台化 FORMOSA CHEMICAL** 品
牌: **TAIRILAC**

材料标识	ABS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E162823	厂商品牌	TAIRILAC
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.21	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	5.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	101	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	38.2	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	61	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2350	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	180	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	90	°C
1.80MPa 未退火		78	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	84	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
注塑温度			
模具温度		40-80	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		70-80	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
模具温度		190-230	°C