

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS ARC1950** 厂商: **ARC** 品牌: **ARC**

材料标识	ABS	厂商品牌	ARC
材料特性	阻燃、Flame Retardant		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230°C / 3.80Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C, 3.18 mm°C	ASTM D638	41.40	Mpa
断裂伸长率			
23°C, 3.18 mm°C	ASTM D638	150	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2210	Mpa
弯曲强度			
23°C, 3.18 mm°C	ASTM D790	66.90	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		82.20	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.52 mm	V-0