

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS SAH01** 厂商: **上海虹彩 RAINBOW COLOR** 品牌:

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | ABS | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | | 材料特性 | 超耐热 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.05 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.40 | % |
| 横向方向 | ASTM D995 | 0.70 | % |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|-----|----|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 108 | R |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 44.10 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 75.50 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2450 | Mpa |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 147 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------|-----------|-----|----|
| 热变形温度 | ASTM D648 | 104 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|----|----|
| 防火等级 | UL-94 | - | HB |