

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA PW-957** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌:

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E56070	厂商品牌	
用途	耐候需求之产品	材料特性	高流动性 高光泽
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	43.10	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	63.70	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	150	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	95	°C
1.80MPa 未退火		75	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	105	°C

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.00-3.00	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		190-230	°C
螺筒中部温度		200-240	°C
螺筒前部温度		200-240	°C
模具温度		40-80	°C