

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA S Q440** 厂商: 苯领 **Styrolution** 品牌: **Luran**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Luran	用途	建筑应用
材料特性	低光泽度、耐候性好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.09	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	1790	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	52	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1820	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	96	J/m
-30°C	ASTM D256	53	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	82.8	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	87.8	°C