

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA XC200** 厂商: **锦湖日丽 KUMHO-SUNNY** 品
牌: **KumhoSunny**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KumhoSunny	用途	电气/电子应用、家庭应用 和 生活消费品
材料特性	高流动性、耐候性好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.07	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.55	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	15.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	110	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	20	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	68	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	14	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	6.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	70	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	13	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	86	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	96	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+14	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+14	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		3-4	Hr
水份含量		< 0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		190-210	°C
螺筒中部温度		210-220	°C
螺筒前部温度		225-235	°C
模头温度		220-230	°C
模具温度		50-80	°C