

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **CAB Butyrate 264E0096908** 厂商: **伊士曼 Eastman** 品牌: **Tenite**

材料标识	CAB-Plasticizer8%	颜色	本色/Natural colour 透明/Transparent 黑色/Black
厂商品牌	Tenite	用途	体育用品、玩具
材料特性	增塑、高光泽度、高硬度、环保/绿色、可接触食品	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.50	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	88	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	37.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	51	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1590	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	200	J/m
-40°C	ASTM D256	91	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ASTM 542	1.460	
透射率1520 μm	ASTM D1003	90.0	%
雾度 1520 μm	ASTM D1003	8.5	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ASTM D648	89	°C
1.80MPa 退火	ASTM D648	79	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	109	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.4E-4	cm/cm / °C
导热系数	JIS R2618	0.25	W/m/K
比热		1260	J/Kg/°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	12	KV/mm