

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **COC 6013L-17** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **TOPAS**

材料标识	COC	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E177491	厂商品牌	TOPAS
用途	光学应用	材料特性	共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.02	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.01	%
熔融流动指数			
260°C / 2.16Kg	ISO 1133	14	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	63	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.80	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2900	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	2.00	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	15	kJ/m ²

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ISO 489	1.530	
透射率2000 μm	ISO 13468-2	91.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	130	°C
维卡软化温度			

玻璃转化温度	ISO 11357-2	140	°C
--------	-------------	-----	----

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB