

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EAP 250 EAP** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **solvene**

材料标识	EAP	厂商品牌	solvene
材料形状	粉末状/Powder		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	0.10-400	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	25	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	650	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	144	°C
退火温度	-	135	°C
结晶点	ASTM D3418	123	°C
居里温度	ASTM D3418	110	°C