

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EMAA 9150** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Surlyn**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | EMAA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Surlyn | 材料特性 | 共聚物 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.97 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 4.5 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 63 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 28.3 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 340 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 359 | Mpa |
| 磨擦系数 | | | |
| 抗磨损性 | | 368 | mm ³ |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------|------------|-----|----|
| 雾度 6350 μm | ASTM D1003 | 3.2 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 57 | °C |