

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA EF443** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **SEETEC**

| | | | |
|------|--------|------|-------------------|
| 材料标识 | EVA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | SEETEC | 用途 | 薄膜 |
| 材料特性 | 美观 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|-------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.932 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 1.10 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 21.60 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 700 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 44.10 | Mpa |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------------|------------|------|----|
| 光泽度 | ASTM 2457 | 110 | |
| 雾度 μm | ASTM D1003 | 2.00 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 72 | °C |