

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA LSR11D704** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Appeel**

颜色	本色/Natural colour	厂商品牌	Appeel
用途	包装、薄膜、密封应用、食品接触应用	材料特性	共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.928	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	10.00	g/10min

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	66	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160	°C
第3气缸区温度		240	°C
模具温度		240	°C