

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA N1012** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	食品接触应用、添加剂/色母粒、胶水/胶纸
材料特性	共聚物、热稳定剂、可接触食品	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.951	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	25	g/10min
醋酸乙烯含量	内部方法	27.5	wt%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	74	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	>100	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	71	°C
最高连续使用温度		< 200	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C

模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C