

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LCP E6406** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **SUMIKASUPER**

材料标识	LCP-CF	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SUMIKASUPER	用途	电气/电子应用、电气用具、工程/工业配件、汽车行业、容器
材料特性	耐热、传导性、低粘度、附着力强、高强度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.46	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.03	%
横向方向	ASTM D995	0.51	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.02	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	151	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	162	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	17800	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	330	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		287	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm
耐电弧性	ASTM D495	130	s

相对漏电起痕指数	ASTM D3638	125	V
----------	------------	-----	---

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		3.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		300-320	°C
螺筒中部温度		320-350	°C
螺筒前部温度		340-370	°C
模头温度		340-370	°C
模具温度		70-160	°C