

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LDPE CLNA TR-8142EC** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	电线电缆、照明设备 和 电气/电子应用
材料特性	耐热、抗氧化剂、可交联	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.923	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	50	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	550	%

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	< -76.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	> 1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	22	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10-60-10-60	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160-250-160-	°C
第3气缸区温度		160-250-160-	°C
第5气缸区温度		160-250-160-	°C

模具温度		250-250	°C
------	--	---------	----