

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B 30 S 000000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E245249	厂商品牌	Durethan
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		180	°C
1.80MPa 未退火		60	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C