

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B 30 S F30 000000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PA6                    | 颜色   | 本色/Natural colour |
| UL编号 | <b>E245249</b>         | 厂商品牌 | Durethan          |
| 材料特性 | 阻燃                     | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |                   |

| 阻燃性     | 测试标准           | 数据      | 单位  |
|---------|----------------|---------|-----|
| 防火等级    | UL-94          | 0.400mm | V-0 |
| 灼热丝起燃温度 |                |         |     |
| 0.80mm  | IEC 60695-2-12 | 960     | °C  |
| 1.5mm   | IEC 60695-2-12 | 960     | °C  |
| 3.0mm   | IEC 60695-2-12 | 960     | °C  |
| 灼热丝相对温度 |                |         |     |
| 0.75mm  | IEC 60695-2-13 | 825     | °C  |
| 1.5mm   | IEC 60695-2-13 | 825     | °C  |
| 3.0mm   | IEC 60695-2-13 | 800     | °C  |

| 注塑成型条件 |  | 建议值    | 单位 |
|--------|--|--------|----|
| 干燥温度   |  | 80 -80 | °C |
| 干燥时间   |  | 2-6    | Hr |
| 注塑温度   |  |        |    |
| 模具温度   |  | 80-100 | °C |