

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3 J05 GF30** 厂商: **屹立 Nilit** 品牌: **NILAMID**

材料标识	PA6-GF30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	NILAMID	材料特性	耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.30	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.90	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	6.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	165	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.5	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	9200	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	20	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	15	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	90	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	85	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	20	kJ/m ²
-30°C	ISO 180/1A	10	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	205	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+12	Ω.cm
绝缘强度			
2.00 mm	IEC 60243-1	21	KV/mm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	550	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB