

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3WM8 (8260 HS) BK00102** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品  
牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-MD40%	颜色	黑色/Black
UL编号	<b>E36632</b>	厂商品牌	Ultramid
用途	电气/电子应用、电气用具、外壳、工程/工业配件 和海洋应用	材料特性	耐化学品、高刚度、加工性能良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.49	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.10	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	1.60	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	> 1.0E+13	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-90-80-90	°C