

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B70 VN4805 LS PM-Z BK** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Bergamid**

材料标识	PA6	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	改良撞击性能.激光标记
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.07	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	43	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	>80	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	42	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1200	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	165	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		60	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		60-80	°C