

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BG40GM45 HS BK-130** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultramid	材料特性	耐化学品、粘数 (H2SO4 (硫酸)) 142 cm³/g
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	9.50	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	2.60	%

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.730 mm	

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270	°C
螺筒中部温度		280	°C
螺筒前部温度		290	°C
模头温度		290	°C
模具温度		80-90	°C