

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BKV 20 FN00 000000** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

材料标识	PA6-GF15%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E245249	厂商品牌	Durethan
材料特性	无卤阻燃.磷含量低到无	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.34	%
横向方向	ISO 294-4	0.64	%
熔融流动指数			
260°C / 2.16Kg	ISO 1133	13	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	218	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	200	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	3.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	V-0
灼热丝起燃温度			
0.80mm	IEC 60695-2-12	960	°C
1.5mm	IEC 60695-2-12	960	°C
3.0mm	IEC 60695-2-12	960	°C
灼热丝相对温度			
0.75mm	IEC 60695-2-13	775	°C
1.5mm	IEC 60695-2-13	775	°C

3.0mm	IEC 60695-2-13	800	°C
-------	----------------	-----	----

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C