

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BL1340H** 厂商: **巴陵石化** 品牌:

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
成型收缩率	GB/T15585-1995	2.03	%
相对粘度		3.35	

硬度	测试标准	数据	单位
	GB/T9432-1998	119	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
°C	ISO 527-2	66	Mpa
断裂伸长率			
°C	ISO 527-2	53.3	%
弯曲强度			
°C	ISO 178	94.8	Mpa
弯曲模量			
°C	ISO 178	2256	Mpa
缺口冲击强度	GB/T1043-1993	14.6	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.8MPa	GB/T1634.1-2004	71.4	°C