

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BTC 65 H3.0 EF 901510** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品  
牌: **Durethan**

材料标识	PA6-MD25	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E245249</b>	厂商品牌	Durethan
用途	汽车适用	材料特性	填充物为25% 矿物填料.无卤阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	2.01	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.66	%
横向方向	ISO 294-4	0.68	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	221	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C