

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 F136** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Akulon**

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Akulon	材料特性	超高粘度 薄膜挤出 湿气透过率(23°C, 0RH)35 g/(m ² *d)
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.13	g/cm ³
23°C, 0RH		27	cm ³ /(m ² *d*bar)
23°C, 85RH		39	cm ³ /(m ² *d*bar)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
	DSM	450	Mpa

光学性能	测试标准	数据	单位
	DSM	83	%

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
横行方向	ISO 11359-2	E-4	cm/cm / °C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		60-80	°C
干燥时间		2-4	Hr
第1气缸区温度		250-260	°C
第3气缸区温度		260-270	°C
第5气缸区温度		260-270	°C
模具温度		270-280	°C