

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 K240-HPG3** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **AKULON**

材料标识	PA6-GF15%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	AKULON	材料特性	热稳定性.填充物为15% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.20	%
横向方向	ISO 294-4	0.25	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	6.80	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.00	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	210	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	185	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C