

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 PA6 900/1 GF5 GB25** 厂商: **爱彼思 ALBIS** 品牌: **ALCOM®**

材料标识	PA6-GF5%-GB25%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ALCOM®	材料特性	经热稳处理的/耐热的
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	80	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.00	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	4700	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.50	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	30	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/A50	200	°C