

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA610 D437P** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA610	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TECHNYL	用途	软管,水管/管道/饮用水
材料特性	耐冲击,高粘度,环保/绿色	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.09	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.65	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	215	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		8.0	Hr
第1气缸区温度		200-220	°C
第3气缸区温度		210-230	°C
第5气缸区温度		210-230	°C
模具温度		210-230	°C