

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 1503-2 NF2004** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA66-GF33%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E36632</b>	厂商品牌	Ultramid
用途	汽车行业	材料特性	热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.40	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	5.70	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	1.70	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		297	°C
1.80MPa 未退火		252	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	260	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.71 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		60	°C
干燥时间		1.0-2.0	Hr
水份含量		0.04-0.20	%
注塑温度			
模具温度		60-100	°C