

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66/6 5033 FDX57** 厂商: **宇部 UBE** 品牌: **UBE Nylon**

| | | | |
|------|--------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PA66/6 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | UBE Nylon | 用途 | 薄膜、包袋/内衬 和 食品接触应用 |
| 材料特性 | 成核、高光泽度、高粘度、加工性能良好、可接触食品 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 浇铸成型/Cast molding | | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|------------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 24 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 650 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 400 | Mpa |
| 磨擦系数 | | | |
| 动态 | ASTM D3702 | 1.0 | |
| 静态 | ASTM D3702 | 1.0 | |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------------|------------|--------|----|
| 光泽度 | ASTM 2457 | 155 | |
| 雾度 μm | ASTM D1003 | < 0.50 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|-----|----|
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | ASTM D4591 | 196 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|---------|------------------------|
| 表面电阻 | ASTM D257 | 1.0E+15 | $\Omega\cdot\text{cm}$ |