

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 66 GF 50 H** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **SCHULAMID**

材料标识	PA66-GF50%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E86615	厂商品牌	SCHULAMID
材料特性	阻燃、低吸湿性、高刚度、加工性能良好、良好的韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.57	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.20	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	300	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	> 250	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	> 250	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	> 250	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	450	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			

模具温度		50-80	°C
------	--	-------	----