

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A RV300 990** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Radiflam**

材料标识	PA66-GF30%	颜色	灰色/Gray
厂商品牌	Radiflam	材料特性	高刚度、良好的尺寸稳定性、润滑、粘数 140 cm ³ /g
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	5.80	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	255	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	240	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	245	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+12	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		4	Hr
水份含量		0.25	%
注塑温度			
螺筒后部温度		280-280	°C
螺筒中部温度		280-280	°C
螺筒前部温度		280-280	°C
模具温度		60-80	°C