

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A303** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TECHNYL	材料特性	高粘度,良好的刚度,耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.14	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	1.7	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	262	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
第1气缸区温度		240-250	°C
第3气缸区温度		240-260	°C
第5气缸区温度		240-260	°C
模具温度		260-270	°C