

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A30H1V25** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA66-GF25%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E44716</b>	厂商品牌	TECHNYL
用途	电气/电子应用	材料特性	阻燃,热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.54	g/cm <sup>3</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	220	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	263	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
相对漏电起痕指数	IEC 60112	500	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		8.0	Hr
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		275-280	°C
螺筒中部温度		280-285	°C
螺筒前部温度		285-290	°C
模头温度		285-290	°C
模具温度		60-90	°C