

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A700 G25 H WUF BK039** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF25%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	用途	电子电气部件等
材料特性	无卤阻燃.耐热性高,磷含量低或无	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+13	$\Omega \cdot \text{cm}$
耗散因数			
相对漏电起痕指数	ASTM D3638	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	$^{\circ}\text{C}$
干燥时间		4-6	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	$^{\circ}\text{C}$
螺筒中部温度		260-280	$^{\circ}\text{C}$
螺筒前部温度		260-280	$^{\circ}\text{C}$
模头温度		270-290	$^{\circ}\text{C}$
模具温度		65-85	$^{\circ}\text{C}$