

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A700 G50 H NATURAL** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF50%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E76261	厂商品牌	Bergamid
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.58	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.10-0.40	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	220	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	330	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	15000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	13	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		250	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	>1.0E+12	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.70mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C

干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	°C