

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 AKV 50 H2.0 901510** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **Durethan**

材料标识	PA66-GF50%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E245249</b>	厂商品牌	Durethan
材料特性	填充物为50% 玻璃纤维增强材料.热稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.57	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.23	%
横向方向	ISO 294-4	0.90	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.40	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	246	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	250	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	250	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	>230	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	8.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
绝缘强度			
1.00mm	IEC 60243-1	40	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	550	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -80	°C
干燥时间		2-6	Hr
注塑温度			
模具温度		80-120	°C