

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PA66 HC6620-0033 RS NATURAL 厂商: 普立万 Polyone 品**  
**牌: Triliant**

材料标识	PA66-GF33%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Triliant	用途	医疗.型号
材料特性	良好的着色性.生物兼容性.耐化学性良好等	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.40	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%
横向方向	ASTM D995	1.70	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	190	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	12	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	276	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	8960	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	110	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		>245	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3	Hr
注塑温度			
模具温度		60-80	°C