

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 LB6600-5011RS NATURAL** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **LubriOne**

材料标识	PA66-GF50%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LubriOne	材料特性	阻燃,经润滑
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		260-280	°C
螺筒前部温度		260-280	°C
模具温度		65-85	°C