

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 NM6600-44GF0001 WHITE** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Nymax**

材料标识	PA66-GF44%	颜色	白色/White
厂商品牌	Nymax	用途	建筑领域的应用.消费品应用
材料特性	填充物为44% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.58	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	164	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.4	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	286	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	11900	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	130	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		50-100	°C