

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 PA66 910/1 GF20 GB10 PTFE10** 厂商: **爱彼思 ALBIS** 品  
牌: **ALCOM®**

|      |                          |      |                        |
|------|--------------------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PA66-GB10%-GF20%-PTFE10% | 颜色   | 本色/Natural colour      |
| 厂商品牌 | ALCOM®                   | 材料特性 | 经热稳处理的/耐热的             |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin                | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准     | 数据   | 单位                |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重   | ISO 1183 | 1.44 | g/cm <sup>3</sup> |

| 机械性能       | 测试标准        | 数据(常态) | 单位                |
|------------|-------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度       |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 140    | Mpa               |
| 断裂伸长率      |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 3.00   | %                 |
| 拉伸模量       |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 527-2   | 8000   | Mpa               |
| 简支梁缺口冲击强度  |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 179/1eA | 7.00   | kJ/m <sup>2</sup> |
| 简支梁无缺口冲击强度 |             |        |                   |
| 23°C       | ISO 179/1eU | 50     | kJ/m <sup>2</sup> |

| 热性能    | 测试标准        | 数据  | 单位 |
|--------|-------------|-----|----|
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 200 | °C |