

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 2002-2** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Celanex**

| | | | |
|------|----------------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PBT | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E42337/E45575 | 厂商品牌 | Celanex |
| 用途 | 汽车行业 | 材料特性 | 加工性能良好,润滑 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.9 | % |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|------------|----|-----------|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 78 | M (Scale) |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|-------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 60.0 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 4.0 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 2600 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 80.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 2500 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m ² |
| -30°C | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m ² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 190 | kJ/m ² |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 180/1A | 5.0 | kJ/m ² |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|--------|------------|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 150 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 55.0 | °C |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 190 | °C |
| 线膨胀系数 | | | |
| 垂直方向 | ISO 11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm / °C |
| 横行方向 | ISO 11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm / °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------------|---------|-------|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E+15 | Ω.cm |
| 表面电阻 | IEC 60093 | 1.0E+15 | Ω.cm |
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 23 | KV/mm |
| 耗散因数 | IEC 60250 | 600 | V |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|--------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.71mm | HB |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|----------|----|
| 干燥温度 | | 120 -130 | °C |
| 干燥时间 | | 4.0 | Hr |
| 水份含量 | | 0.02 | % |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 230-240 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 235-250 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 235-250 | °C |
| 模头温度 | | 250-260 | °C |
| 模具温度 | | 65-95 | °C |