

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 364** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	VALOX
用途	室外应用.通讯器材	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.90	%
横向方向	ASTM D995	0.90	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	40.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	70.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	66.9	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1860	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	750	J/m
-40°C	ASTM D256	430	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		103	°C
1.80MPa 未退火		68.3	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	115	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	9.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	9.8E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-250	°C
螺筒中部温度		240-260	°C
螺筒前部温度		250-265	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		50-80	°C