

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 7151G-X01** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Toraycon**

材料标识	PBT-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41797	厂商品牌	Toraycon
材料特性	低翘曲.填充物为30% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.39	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.20	%
横向方向	ISO 294-4	0.50	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	130	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.30	%
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	9.5	kJ/m ²

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB