

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT/ASA A3 GF 20** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品
牌: **SCHULADUR**

材料标识	PBT/ASA-GF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SCHULADUR	材料特性	阻燃、抗翘曲、美观
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB
灼热丝起燃温度			
1.50mm	IEC 60695-2-12	700	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	700	°C
灼热丝相对温度			
1.50mm	IEC 60695-2-13	725	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	725	°C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	120 -120	°C
干燥时间	2.0-4.0	Hr
水份含量	0.050	%
注塑温度		
螺筒后部温度	230-230	°C
螺筒中部温度	245-245	°C
螺筒前部温度	260-260	°C
模头温度	260-260	°C
模具温度	70-90	°C