

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT SHF436HR** 厂商: 沙比克 **Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT-GF30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VALOX	材料特性	高流动性.耐水解性.填充物为30% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.53	g/cm ³
熔融流动指数			
250°C / 2.16Kg	ASTM D1238	30	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	111	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	11900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	163	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	8700	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	92	J/m
-30°C	ASTM D256	95	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		214	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.020	%

注塑温度			
螺筒后部温度		240-250	°C
螺筒中部温度		240-260	°C
螺筒前部温度		250-265	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		70-90	°C