

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT T3150 XF** 厂商: **朗盛 Lanxess** 品牌: **POCAN**

材料标识	PBT/PET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POCAN	材料特性	低翘曲.良好的流动性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -120	°C
干燥时间		4-8	Hr
注塑温度			
模具温度		80-100	°C